



Peintures Anticorrosion, Industrie et Bâtiment  
Résines de Sol  
Pâtes Pigmentaires  
Revêtements alimentaires et ACS



# EXASOB GEL

Pour supports en bois

## LASURE GEL POUR BOIS



### DEFINITION

- Lasure à haut extrait sec à base de résine alkyde modifiée
- Lasure d'aspect satiné brillant pour la décoration et la protection de la surface du bois en extérieur et intérieur
- Propriétés hydrofuge
- Aspect gélifié : ne coule pas

### UTILISATIONS

- Toutes boiseries intérieures et extérieures (volets, chalets bois, clôtures bois, ...)
- S'applique sur les essences de bois nationales
- Pour les essences de bois exotiques, nous consulter

### PRINCIPALES PROPRIETES

- Retarde le développement des mousses et champignons
- **Hydrofugation** : protection contre les intempéries, eau de ruissellement, neige, humidité ambiante
- **Effet décoratif** : réhausse la beauté naturelle des bois en leur conférant une teinte agréable sans en masquer le veinage

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (pour Exasob gel incolore réf 26512)

<i>Aspect du film</i>	Satiné brillant		
<i>Teintes</i>	Incolore et autres teintes		
<i>Densité</i>	0.98 ± 0.05		
<i>Extrait sec</i>	<b>Poids</b> : 59.7% ± 2% - <b>Volume</b> : 50.6 % environ		
<i>Rendement théorique</i>	10 à 12 m <sup>2</sup> /l, très variable suivant la porosité du bois		
<i>Séchage à 20°C</i>	<b>Hors poussière :</b>	4h	
	<b>Manipulable :</b>	12h	
	<b>Sec :</b>	48h	
	<b>Recouvrable après :</b>	24h	
<i>Conditionnement</i>	En emballages de 1 litre, 5 litres et 15 litres		
<i>Stockage</i>	Maximum 12 mois sous abri à température ambiante de 0 à 35°C		

## MISE EN ŒUVRE

**Préparation de surface** Appliquer sur bois sec, nu et propre  
Débarasser les bois anciens des vernis et peintures par décapage ou ponçage puis dépeussierage  
Les bois exotiques et résineux devront être dégraissés avec de l'acétone ou un diluant cellulosique

**Diluant** Diluant White Spirit Désaromatisé D40 référence 08739

**Taux de dilution** **1<sup>ère</sup> couche** : 5 à 10%  
**2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> couche** : 0 à 5%

**Conditions d'application** **Température mini et maxi** : De 5°C à 35°C  
**Hygrométrie** : maximum 80% HR

**Matériel d'application** Brosse, spalter

**Nettoyage des outils** Diluant White Spirit Désaromatisé D40 référence 08739 avant séchage

## SYSTEME D'APPLICATION RECOMMANDE

**En extérieur** 3 couches d'EXASOB GEL

**En intérieur** 2 couches d'EXASOB GEL

**Réfection et entretien** Sur anciens fonds en mauvais état : après retouches éventuelles, appliquer une couche d'EXASOB GEL  
La périodicité d'entretien dépend de l'exposition et de la teinte des menuiseries et doit être réalisée avant altération

## CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

**Classification AFNOR** Famille I Classe 4a

**COV** 386 g/litre

**Hygiène et Sécurité** Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur  
Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

## RESTRICTION D'UTILISATION

- L'EXASOB GEL ne convient pas au lasurage des bois contenant des antioxydants comme le teck, l'iroko et le padouk
- L'EXASOB GEL ne convient pas au lasurage des caillebotis en bois de tour de piscine

Fait le 20/04/2021. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.