

EXASOB GEL

Lasure gel pour bois

REFERENCE	Diverses suivant coloris
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I Classe 4a
COULEURS	Incolore et 8 teintes transparentes miscibles entre elles (chêne, noyer, acajou, acajou foncé, noyer foncé, teck, pin d'Oregon, chêne rustique)

CONDITIONNEMENT :	En emballages de 1 litre, 5 litres, 15 litres
--------------------------	---

DEFINITION
Lasure à haut extrait sec à base de résine alkyde modifiée.
Lasure d'aspect satiné mat pour la décoration et la protection de la surface du bois en extérieur et intérieur.
Propriétés hydrofuge. Application brosse.
Aspect gélifié : ne coule pas.

PRINCIPALES PROPRIETES
Retarde le développement des mousses et champignons.
HYDROFUGATION
Protection contre les intempéries, eau de ruissellement, neige, humidité ambiante.
EFFET DECORATIF
Rehausse la beauté naturelle des bois en leur conférant une teinte agréable sans en masquer le veinage.

PRINCIPALES UTILISATIONS
Toutes boiseries intérieures et extérieures (volets, chalets bois, clôtures bois ...).
S'applique sur les essences de bois nationales.
Pour les essences de bois exotiques, nous consulter.

PREPARATION DE SURFACE AVANT APPLICATION
Appliquer sur bois sec, nu et propre.
Débarrasser les bois anciens des vernis et peintures par décapage ou ponçage puis dépoussiérage.
Les bois exotiques et résineux devront être dégraissés avec de l'acétone ou un diluant cellulosique

STOCKAGE
Maxi 12 mois sous abri à température ambiante de 0 à 35 °C

SECHAGE A 20°C	
Hors poussière	4 h
Manipulable	12 h
Sec	48 h
Recouvrable après	24 h

CARACTERISTIQUES POUR EXASOB GEL CHENE REF 26513	
Densité	0.98 ± 0.05
Extrait sec	60.0 % ± 2.0 %
Extrait sec en volume	50.2 %
C O V forme livraison	384 g/litre
Aspect du film	Satiné mat

METHODE D'APPLICATION

Mode d'application:	Brosse
Diluant:	White spirit
Taux de dilution :	1 ^{ère} couche : 5 à 10% 2 ^{ème} et 3 ^{ème} couche : 0 à 5%
Rendement	10 à 12 m ² /l très variable suivant la porosité du bois.
Nettoyage du matériel	White spirit.
Température mini et maxi d'application :	5°C / 35°C
Hygrométrie :	65 % HR maxi
Recommandations :	
Application en extérieur :	3 couches d'EXASOB GEL coloré.
Application en intérieur :	2 couches d'EXASOB GEL coloré.
Réfection et Entretien :	Sur anciens fonds en mauvais état : après mise à nu des supports, appliquer 3 couches d'EXASOB GEL coloré Sur anciens fonds en bon état : après retouches éventuelles, appliquer une couche d'EXASOB GEL coloré.
La périodicité d'entretien dépend de l'exposition et de la teinte des menuiseries et doit être réalisé avant altération	

RESTRICSTION D'UTILISATION

L'EXASOB GEL ne convient pas au lasurage des bois contenant des antioxydants comme le teck, l'iroko et le padouk, ainsi qu'au lasurage des caillebotis en bois de tour de piscine

HYGIENE ET SECURITE

Étiquetage conforme aux directives européennes en vigueur
Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

CES INFORMATIONS CORRESPONDENT A L'ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES ET N'ONT D'AUTRE BUT QUE DE VOUS RENSEIGNER SUR NOS PRODUITS ET LEURS POSSIBILITES D'APPLICATIONS. ELLES SONT DONNEES AVEC OBJECTIVITE ET N'IMPLIQUENT AUCUNE GARANTIE DE NOTRE PART. EN RAISON DES EVOLUTIONS TECHNIQUES ET DE NOS ACQUIS, LES DONNEES DE LA PRESENTE FICHE PEUVENT ETRE MODIFIEES ET REVISEES A TOUT MOMENT. IL APPARTIENT A L'UTILISATEUR DU PRODUIT DE VERIFIER AUPRES DE NOS SERVICES QUE CETTE FICHE N'A PAS ETE REMPLACEE PAR UNE EDITION PLUS RECENTE.

Fait le 24/03/2010. Annule les versions précédentes.