




Peintures Anticorrosion, Industrie et Bâtiment  
Résines de Sol  
Pâtes Pigmentaires  
Revêtements alimentaires et ACS

# LASURE GEL

## Pour supports en bois

### LASURE GEL POUR BOIS



Teintable SOBCOLOR®.WS

#### DEFINITION

- Lasure à base de résine alkyde modifiée
- Lasure d'aspect satiné-brillant pour la décoration et la protection du bois en extérieur et en intérieur
- Cette lasure offre au bois une très bonne propriété hydrofuge
- Aspect gélifié : ne coule pas

#### UTILISATIONS

- Toutes boiseries intérieures et extérieures (volets, chalets bois, clôtures bois, ...)
- S'applique sur les essences nationales de bois
- Pour les essences de bois exotiques, nous consulter

#### PRINCIPALES PROPRIETES (à 20°C pour la LASURE GEL INCOLORE Réf. 29150)

- Retarde le développement des mousses et des champignons
- **Hydrofugation** : protection contre les intempéries, eaux de ruissellement, neige, humidité ambiante
- **Effet décoratif** : réhausse la beauté naturelle des bois en leur conférant une teinte agréable sans en masquer le veinage

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (à 20°C pour la LASURE GEL INCOLORE Réf. 29150)

*Aspect du film* Satiné  
*Teintes* Selon nuancier « Lasure gel »

*Densité* 0.98 ± 0.05  
*Extrait sec* **Poids** : 59.7% ± 2% - **Volume** : 50.6 % environ

*Rendement théorique* 10 à 12 m<sup>2</sup>/l, très variable suivant la porosité du bois

*Séchage à 20°C*

<b>Hors poussière :</b>	4h
<b>Manipulable :</b>	12h
<b>Sec :</b>	48h
<b>Recouvrable après :</b>	24h

*Conditionnement* 0.75 Litre - 3 Litres - 10 Litres

*Stockage* Maximum 12 mois sous abri à température ambiante de 0 à 35°C

## MISE EN ŒUVRE

*Préparation de surface* Appliquer sur bois secs, nus et propres  
Débarasser les bois anciens des vernis et peintures par décapage ou ponçage puis dépeussierage  
Les bois exotiques et résineux devront être dégraissés avec de l'acétone ou un diluant cellulosique

*Diluant* Diluant White Spirit Désaromatisé D40 référence 08739

*Taux de dilution* **1<sup>ère</sup> couche** : 5 à 10%  
**2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> couche** : 0 à 5%

*Conditions d'application* **Température** : de 5°C à 35°C  
**Hygrométrie** : maximum 80% HR  
**Hygrométrie du bois** : maximum 12%

*Matériel d'application* **Brosse**

*Nettoyage des outils* Diluant White Spirit Désaromatisé D40 référence 08739 avant séchage

## SYSTEME D'APPLICATION RECOMMANDE

*En extérieur* 3 couches de LASURE GEL

*En intérieur* 2 couches de LASURE GEL

*Réfection et entretien* **Sur anciens fonds en mauvais état** : après mise à nu des supports, appliquer 3 couches de LASURE GEL  
**Sur anciens fonds en bon état** : après retouches éventuelles, appliquer une couche de LASURE GEL  
La périodicité d'entretien dépend de l'exposition et de la nature du bois. L'entretien doit être réalisé avant altération

## CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

*Classification AFNOR* Famille I Classe 4a  
*COV (pour réf. 29150)* 380 g/litre, selon 2004/42/CE : sous-catégorie A/e, valeur limite de la classe : 400 g/l  
*Hygiène et Sécurité* Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur  
Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

## RESTRICTION D'UTILISATION

- La LASURE GEL ne convient pas au lasurage des bois contenant des antioxydants tels que le teck, l'iroko ou le padouk
- La LASURE GEL ne convient pas au lasurage des caillebotis en bois autour des piscines
- La LASURE GEL n'est pas un produit de traitement à cœur du bois, celui-ci doit être réalisé avant utilisation du LASURE GEL.

Fait le 13/01/2025. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.