



Peintures Anticorrosion, Industrie et Bâtiment
Résines de Sol
Pâtes Pigmentaires
Revêtements alimentaires et ACS



MASTIC BLOC SOUPLE

MASTIC POLYESTER BICOMPOSANT



DEFINITION

Réf. 07307

- Mastic à base de résine polyester souple insaturée catalysée par un peroxyde organique

UTILISATIONS

- Rebouchage immédiat de gros trous sur bois, ciment, plâtre et métaux

PRINCIPALES PROPRIETES

- Ne fait pas de retrait et durcit très rapidement
- Peut se meuler, se limer, se percer
- Supporte toutes les peintures, ne détrempe pas sous l'effet des diluants
- Bon comportement aux chocs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte Blanc
Densité 1.78 ± 0.05

Conditionnement Emballages séparés et pré-dosés :

Kit de 0.5 kg : Base 0.48 kg – Durcisseur (tube) 0.02 kg

Kit de 1.55 kg : Base 1.50 kg – Durcisseur (tube) 0.05 kg

Stockage Maximum 6 mois sous abri et à une température ambiante comprise entre 0 et 35°C

MISE EN OEUVRE

Préparation de surface Les fonds devront être propres et exempts de toute trace d'anciennes peintures, rouille, graisse
Les supports lisses devront être égrenés puis dépoussiérés

Consignes d'utilisation Mélanger le mastic avec 2 à 3% de durcisseur réf. 24080 et homogénéiser soigneusement
Etendre le mastic à la spatule ou au couteau et laisser durcir 15 à 20 min
Poncer pour obtenir une surface lisse

Durée d'utilisation du mélange 5 min à 20°C

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

COV Non concerné
Hygiène et Sécurité Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur
Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

Fait le 10/06/2022. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.