



Peintures Anticorrosion, Industrie et Bâtiment  
Résines de Sol  
Pâtes Pigmentaires  
Revêtements alimentaires et ACS

# SOBLASURE

## Pour supports en bois

### LASURE



#### DEFINITION

- Lasure en phase aqueuse d'aspect satiné pour la décoration et la protection de la surface du bois en intérieur et extérieur
- Propriétés hydrofuges
- Application brosse

#### UTILISATIONS

- Toutes boiseries intérieures et extérieures (volets, chalets bois, clôtures bois, boiseries de maison,...)
- S'applique sur les essences de bois nationales (pin, chêne, châtaigner, érable,...)
- Ne convient pas pour le lasurage des bois exotiques

#### PRINCIPALES PROPRIETES

- Retarde le développement des mousses et champignons
- **Hydrofugation** : protection contre les intempéries, eau de ruissellement, neige, humidité ambiante
- **Effet décoratif** : réhausse la beauté naturelle des bois en leur conférant une teinte agréable sans en masquer le veinage

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (pour le SOBLASURE CHENE réf. 17888)

*Aspect du film* Satiné  
*Teintes* Incolore, Chêne, Noyer, Acajou, Acajou foncé, Noyer foncé, Teck, Pin d'orégon, Chêne rustique

*Densité* 1.04 ± 0.05  
*Extrait sec* **En poids** : 33.1% ± 2%

*Séchage à 20°C et 50% HR* **Hors poussière** : 10 min  
**Manipulable** : 20 min  
**Sec** : 4h  
**Recouvrable après** : 4h

*Rendement* 10 à 12 m<sup>2</sup>/l à la couche, très variable suivant la porosité du bois

*Conditionnement* Emballages d'1 litre et 5 litres

*Stockage* Maximum 12 mois sous abri et à une température ambiante comprise entre 0 et 35°C

## MISE EN ŒUVRE

<i>Préparation de surface</i>	Appliquer sur bois sec, nu et propre Débarrasser les bois anciens des vernis et peintures par décapage ou ponçage puis dépoussiérage
<i>Conditions d'application</i>	<b>Température d'application :</b> 10°C à 30°C <b>Hygrométrie :</b> maximum 85 % HR
<i>Diluant</i>	Eau
<i>Taux de dilution</i>	1 <sup>ère</sup> couche : 5%, les suivantes sans dilution
<i>Matériel d'application</i>	<b>Brosse</b>
<i>Nettoyage des outils</i>	Eau directement après utilisation

## SYSTEME D'APPLICATION RECOMMANDE

<i>En extérieur</i>	3 couches de SOBLASURE
<i>En intérieur</i>	2 couches de SOBLASURE
<i>Entretien</i>	<b>Sur anciens fonds en mauvais état :</b> après mise à nu des supports, appliquer 3 couches de SOBLASURE <b>Sur anciens fonds en bon état :</b> après retouches éventuelles, appliquer une couche de SOBLASURE La périodicité d'entretien dépend de l'exposition et de la nature du bois. L'entretien doit être réalisé avant altération

## CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

<i>Classification AFNOR</i>	Famille I Classe 7b2
<i>COV (pour le Soblasure chêne)</i>	88 g/l selon 2004/42/CE : sous catégorie A/e, valeur limite de la classe : 130 g/l
<i>Hygiène et Sécurité</i>	Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

Fait le 20/10/2020. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.