



Peintures Anticorrosion, Industrie et Bâtiment  
Résines de Sol  
Pâtes Pigmentaires  
Revêtements alimentaires et ACS



# ADJUVANT PROMOTEUR D'ADHERENCE

## Pour carrelages et sols bétons fermés



### DEFINITION

Réf. 25862

- Additif permettant de renforcer l'adhérence des primaires époxy sur supports minéraux comme carrelages et bétons.

### UTILISATIONS

- Utilisable avec les primaires époxy suivants :
  - PRIMER SOBSYL
  - PRIMER SOBQUICK
  - PRIMER SOBTILE

### PRINCIPALES PROPRIETES

- Sur supports fermés et glacés, l'incorporation de l'ADJUVANT PROMOTEUR D'ADHERENCE (réf. 25862) dans les primaires époxy cités plus haut permet d'éviter le grenailage nécessaire à la parfaite adhérence des primaires époxy traditionnels.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (à 20°C)

<i>Consistance</i>	Liquide
<i>Teintes</i>	Incolore
<i>Densité</i>	1.07 ± 0.05
<i>Extrait sec</i>	<b>Poids et Volume</b> : > 98 %
<i>Rendement théorique</i>	Non concernée

<i>Conditionnement</i>	Emballages pré-dosés : <b>12.5g</b> pour un kit de <b>1kg</b> de PRIMER SOBSYL / <b>1kg</b> de PRIMER SOBTILE / <b>1kg</b> de PRIMER SOBQUICK <b>62.5g</b> pour un kit de <b>5kg</b> de PRIMER SOBSYL / <b>3kg</b> de PRIMER SOBQUICK <b>175g</b> pour un kit de <b>14kg</b> de PRIMER SOBSYL / <b>10kg</b> de PRIMER SOBQUICK
------------------------	---

<i>Stockage</i>	Maximum 12 mois en emballage d'origine non ouvert et à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C.
-----------------	---

### MISE EN ŒUVRE

<i>Préparation du produit</i>	Ajouter l'ADDITIF PROMOTEUR D'ADHERENCE dans la partie A du Kit, bien homogénéiser puis ajouter le durcisseur dans ce mélange. Les informations concernant le mélange (pot life, conditions d'application, temps de durcissement etc.) sont disponibles dans les fiches techniques respectives (Primer Sobquick, Primer Sobsyl et Primer Sobtile)
-------------------------------	--

**CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES**

<i>Classification AFNOR</i>	Non concerné
<i>Classification COV</i>	<1g/litre
<i>Hygiène et Sécurité</i>	Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

**Fait le 18/12/2024. Annule les versions précédentes.**

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.