SOB SOLUTIONS
Peintures Anticorrosion, Industrie et Bâtiment
Résines de Sol
Pâtes Pigmentaires
Revêtements alimentaires et ACS

INDUSTRIE

NOIR RADIATEURS SATINE

Pour radiateurs

PEINTURE MONOCOMPOSANTE

PRODUIT DE CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISE

INT EXT

DEFINITION

- Peinture en phase solvant pour radiateurs de refroidissement d'automobiles.

UTILISATIONS

- Réfection de radiateurs de refroidissement d'automobiles.

PRINCIPALES PROPRIETES

- Bonne protection anticorrosive des radiateurs.
- Applicable au pistolet.
- Facilité d'application. Séchage rapide.
- Recouvrable par lui-même uniquement.
- **Le bitume de base utilisé assure une protection sensiblement équivalente au brai de houille, sans en avoir les contraintes toxicologiques.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (à 20°C pour le NOIR RADIATEUR SATINE réf. 10698)

Aspect du film	Satiné
Teintes	Noir
Densité	1.04 ± 0.05
Extrait sec	**Poids** : 54.8% ± 2 – **Volume :** 45% environ
Conditionnement	5litres - 25litres
Stockage	Maximum 12 mois en emballage d'origine non ouvert et à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C

Z.I - BP10 - 46130 BIARS SUR CERE - FRANCE (+33)5 65 38 60 20 - www.peintures-sob.fr

MISE EN ŒUVRE

Préparation de surface	Nettoyage et dépoussiérage des radiateurs.
Conditions d'application	**Température support** : 5°C à 25°C - **Température ambiante** : 8°C à 30°C **Hygrométrie** : maximum 70 % HR La température du subjectile doit être supérieure de 3°C à la température calculée du point de rosée pour éviter toute condensation.
Préparation du produit	Bien homogénéiser le produit de préférence à l'aide d'un agitateur mécanique à vitesse lente. Ajouter si nécessaire le diluant sous agitation.
Matériel d'application	**Pistolet Airless, Pistolet Pneumatique, Brosse**
Diluant	Diluant X14 (réf. 25156)
Taux de dilution	Au pistolet airless : 0 à 5% Au pistolet pneumatique : 5 à 10% A la brosse : 0 à 5%
Nettoyage des outils	Diluant X14 (réf. 25156)

SYSTEME D'APPLICATION RECOMMANDE

Sur radiateur	1 couche de **NOIR RADIATEURS SATINE**

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classification AFNOR	Famille I Classe 9c
COV (pour la réf. 10698)	470 g/litre.
Hygiène et Sécurité	Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

Fait le 02/12/2019. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Z.I - BP10 - 46130 BIARS SUR CERE - FRANCE (+33)5 65 38 60 20 - www.peintures-sob.fr