



Peintures Anticorrosion, Industrie et Bâtiment
Résines de Sol
Pâtes Pigmentaires
Revêtements alimentaires et ACS



SOBLAQ WS-R

Pour bois et multi-supports

FINITION MICROPOREUSE



SOBCOLOR®.WS

DEFINITION

- Finition microporeuse à base de résine alkyde uréthane au white spirit.
- Séchage et recouvrement très rapide (recouvrable après 2 heures de séchage à 20°C)
- Haut pouvoir couvrant
- Existe en aspect mat et satiné

UTILISATIONS

- Protection et embellissement des bois en intérieur et extérieur.
- Le SOBLAQ WS-R, utilisé en 2 couches minimum, peut constituer une protection des bois avec un aspect mat.
- Travaux de maintenance sur site : application sur anciens fonds peints adhérents soigneusement préparés.
- **ATTENTION : ne pas utiliser sur primaires riches en zinc et sur acier galvanisé**

PRINCIPALES PROPRIETES

- Microporeux : Imprègne les bois tout en les laissant respirer.
- Très bonne résistance aux intempéries.
- Adapté pour une application à basse température, jusqu'à 5°C
- Adhère sur bois, placoplâtre, plâtre et dérivé, béton, ancien fond peint, acier, alu et PVC rigide
- Facilité d'application avec bon rendu, bon pouvoir garnissant et résistance au lustrage
- Bloque les tanins et certaines taches comme les taches d'eau au plafond
- Résiste aux taches, haute lessivabilité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (à 20°C pour le blanc mat réf. 28940 et IE blanc satiné réf. 28941)

Aspect du film	Mat	Satiné
Brillant spéculaire	< 10 (angle 60°)	Environ 20 (angle 60°)
Densité	1.35 ± 0.05	1.26 ± 0.05
Extrait sec en poids	72.2 % ± 2.0%	69.6 % ± 2.0%
Extrait sec en volume	Environ 53 %	Environ 52 %
Abrasion humide (ISO 11988)	Classe 1	Classe 1
Opacité (NF EN ISO 6504-3)	Classe 1	Classe 2

Rendement 10 à 12 m²/litre pour 50µm secs, soit 105µm humides
Séchage à 20°C / 10°C / 5°C **Hors poussière** : 30 min / 50 min / 4h

Sec au toucher : 2h / 5h / 6h

Apparent complet : 24h / 28h / 30h

Recouvrement minimum **Par lui-même** : 2h à 20°C, 4h à 10°C, 6h à 5°C

Conditionnement 0.75 Litre - 3 Litres - 10 Litres

Stockage Maximum 12 mois en emballage d'origine non ouvert et à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C

MISE EN ŒUVRE

<i>Préparation de surface</i>	Elle doit être conforme au DTU 59.1 Bois : égrenage suivi d'un dépoussiérage. Appliquer sur bois sec, nu et propre. Acier : Utiliser un primaire adapté tel que l'apprêt UPB
<i>Conditions d'application</i>	Température du support : 5°C à 25°C - Température ambiante : 5°C à 30°C Hygrométrie : maximum 80 % HR La température du subjectile doit être supérieure de 3°C à la température calculée du point de rosée pour éviter toute condensation
<i>Préparation du produit</i>	Bien homogénéiser le produit de préférence à l'aide d'un agitateur mécanique à vitesse lente. Ajouter si nécessaire le diluant sous agitation
<i>Matériel d'application</i>	Pistolet airless, pistolet pneumatique, brosse, rouleau microfibre 6 à 10mm Diluant : White spirit, Diluantwhite spirit désaromatisé D40 (réf. 08739)
<i>Taux de dilution</i>	Au pistolet airless : 0 à 5% Au pistolet pneumatique : 5 à 10% A la brosse : Prêt à l'emploi
<i>Nettoyage des outils</i>	Diluant white spirit, white spirit désaromatisé D40 (réf. 08739) avant séchage

SYSTEME D'APPLICATION RECOMMANDE

<i>Sur supports en intérieur</i>	2 couches
<i>Sur bois en extérieur</i>	3 couches

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

<i>Classification AFNOR</i>	Famille I Classe 4a
<i>Classification COV</i>	371 g/litre (mat) 379 g/l (satiné), classe de COV iPS, valeur maxi de la classe 500 g/l
<i>Hygiène et Sécurité</i>	Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

REMARQUE

Les peintures alkydes ou glycérophthaliques ont une tendance naturelle au jaunissement en l'absence de lumière. La chaleur et certains produits chimiques comme l'ammoniaque peuvent amplifier le phénomène.

Fait le 22/12/2021. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Page 2/2