



#### DEFINITION

Réf 28983

- Huile de soin pour les bois exotiques (teck, itauba, sipo, iroko)
- Imprègne, nourrit et protège les bois exposés en extérieur
- Non filmogène, ne s'écaille pas et ne se pèle pas. Protection UV renforcée
- Protection transparente d'aspect huilé; conserve l'aspect naturel du bois

#### UTILISATIONS

- Protection des terrasses, caillebotis et mobiliers de jardin en extérieur
- Utilisation possible sur surfaces horizontales ou verticales
- **ATTENTION : ne pas utiliser sur bois déjà revêtus. Nettoyer au préalable par ponçage ou décapage**

#### PRINCIPALES PROPRIETES

- Protection des bois exotiques en extérieur
- Anti taches et hydrofuge
- Imprégnation au cœur du bois pour une efficacité renforcée
- Application en deux couches sans séchage provoquant un effet « mouillé sur mouillé »
- Entretien facile
- L'Huile pour Teck fait ressortir la beauté de vos salons de jardin

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (à 20°C)

<i>Aspect du film</i>	Aspect huilé
<i>Teinte</i>	Incolore
<i>Densité</i>	0.84 +/- 0.1
<i>Extrait sec</i>	<b>Poids</b> : 35.4% ± 1%– <b>Volume</b> : environ 29%
<i>Rendement théorique</i>	10 m <sup>2</sup> /l
<i>Séchage à 20°C</i>	4h - Circulable après 48-72h
<i>Recouvrement</i>	De mouillé sur mouillé à environ 30min
<i>Conditionnement</i>	0.75 Litre
<i>Stockage</i>	Maximum 12 mois en emballage d'origine non ouvert et à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C

## MISE EN ŒUVRE

**Préparation de surface**

**Bois neufs** : « essuyer » la surface avec un chiffon sec non pelucheux et dépoussiérer  
**Bois anciens non traités** : dégriser si nécessaire avec le DEGRISEUR BOIS (bois gris)  
**Bois déjà traités avec un saturateur** : dégraisser avec le SOBNET et égrener si nécessaire  
**Bois revêtus (peinture, lasure, vernis)** : remettre le bois à nu par ponçage au grain 80 puis dépoussiérer

Après nettoyage du support, laisser le bois sécher 2-3 jours.  
 Le support devra être bien sec et bien dépoussiéré si une étape d'égrenage a été réalisée.  
 Ne pas appliquer le produit sur bois chaud (appliquer le matin en période estivale afin d'éviter les heures les plus chaudes de la journée).  
 Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 24 heures.  
 Remise en service : 48 à 72 heures.

**Conditions d'application**

Appliquer 1 couche d'HUILE POUR TECK dans le sens des fibres du bois.  
 Être particulièrement vigilant sur les bords et les arêtes, lisser avec un spalter (brosse large) pour éviter les surépaisseurs et les zones de surbrillance.  
 Après 15 à 30 min, lorsque l'effet mouillé commence à disparaître, appliquer une deuxième couche.  
 Renouveler l'opération de lissage avec le spalter afin d'avoir un rendu homogène sans coulure ni surbrillance.  
 Si des zones sont saturées, essuyer avec un chiffon propre non pelucheux.

**Température du support** : 10°C à 30°C - **Température ambiante** : 10°C à 30°C  
**Hygrométrie du bois** : maximum 18%  
 La température du support doit être supérieure de 3°C à la température calculée du point de rosée pour éviter toute condensation .

**Entretien**

Appliquer une couche d'HUILE POUR TECK pour l'entretien des bois déjà traités avec ce produit, après nettoyage et dépoussiérage

**Préparation du produit**

Bien homogénéiser le produit avant et pendant l'application  
 Ne pas diluer, prêt à l'emploi

**Matériel d'application**

**Brosse, spalter, brosse large, rouleau**

**Nettoyage des outils**

Diluant : white spirit, White Spirit Désaromatisé D40 (réf. 08739)  
 Les tissus et chiffons imbibés de produit devront être nettoyés à l'eau et séchés avant d'être jetés ou stockés. Risque d'auto-inflammation

## SYSTEME D'APPLICATION RECOMMANDE

*Sur bois préparé* 2 couches d'HUILE POUR TECK  
*Pour entretien* 1 couche d'HUILE POUR TECK

## CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

**Classification AFNOR** Famille 1 classe 4a  
**COV** 527 g/litre selon 2004/42/CE : sous-catégorie A/h, valeur limite de la classe : 750 g/l  
**Hygiène et Sécurité** Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur  
 Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

Fait le 12/02/2024. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.