



DEFINITION

réf. 28982

- Saturateur à base d'huile naturelle et de résines alkydes dans le white spirit
- Imprègne et nourrit le bois en profondeur
- Non filmogène, ne s'écaille pas et ne se pèle pas.
- Offre une protection UV renforcée
- Protection transparente d'aspect huilé qui conserve l'aspect naturel du bois

UTILISATIONS

- Protection des terrasses, chalets, abris de jardin, mobiliers de jardin en extérieur
- Utilisation possible sur surfaces horizontales ou verticales
- **ATTENTION : ne pas utiliser sur bois déjà revêtus. Nettoyer au préalable par ponçage ou décapage.**

PRINCIPALES PROPRIETES

- Finition bois huilé
- Imprégnation au cœur du bois pour une efficacité renforcée
- Application en deux couches sans séchage « mouillé sur mouillé », sans essuyage
- Entretien facile
- Saturateur possédant un effet **hydroperlant** permettant d'offrir une protection durable des bois
- Fait ressortir la beauté naturelle du bois

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (à 20°C)

<i>Aspect du film</i>	Huilé
<i>Teinte</i>	Incolore
<i>Densité</i>	0.84 ± 0.1
<i>Extrait sec</i>	Poids : 35.4 ± 1 – Volume : 29 ± 1
<i>Rendement théorique</i>	10 m ² /l
<i>Séchage à 20°C</i>	Environ 4h - Circulable après 48-72h
<i>Recouvrement</i>	De mouillé sur mouillé à environ 30 min
<i>Conditionnement</i>	0.75 Litre - 3 Litres - 10 Litres
<i>Stockage</i>	Maximum 12 mois en emballage d'origine non ouvert et à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C

MISE EN ŒUVRE

Préparation de surface

Bois neufs : laisser le bois vieillir entre 6 mois et 1 an avant d'appliquer le SATURATEUR BOIS. Le bois sera ainsi stabilisé et ses pores ouverts, ce qui permet une bonne pénétration.

Bois anciens non traités : dégriser si nécessaire avec le DEGRISEUR BOIS (bois gris).

Bois déjà traité avec un saturateur : dégraisser avec le SOBNET et égrener si nécessaire.

Bois revêtus (peinture, lasure, vernis) : décaper puis égrener si nécessaire.

Conditions d'application

Après nettoyage du support, laisser le bois sécher 2-3 jours.

Le support devra être bien sec et bien dépoussiéré si une étape d'égrenage a été réalisée.

Ne pas appliquer le produit sur bois chaud (appliquer le matin en période estivale afin d'éviter les heures les plus chaudes de la journée).

Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 24 heures.

Remise en service : 48 à 72 heures.

Appliquer généreusement 1 couche de SATURATEUR BOIS dans le sens des fibres du bois

Etre particulièrement vigilant sur les bords et les arêtes.

Après 15 à 30 min, lorsque l'effet mouillé commence à disparaître, appliquer une deuxième couche.

Le produit ne nécessite pas d'essuyage.

Lors de l'application au pistolet, lisser progressivement avec une brosse.

Si des zones sont saturées, essuyer avec un chiffon propre non pelucheux.

Température du support : 10°C à 30°C - **Température ambiante** : 10°C à 30°C

Hygrométrie du bois : maximum 18%

Entretien

Appliquer une couche de SATURATEUR BOIS pour l'entretien de vos bois déjà traités avec ce produit.

Préparation du produit

Bien homogénéiser le produit avant et pendant l'application

Ne pas diluer, prêt à l'emploi

Matériel d'application

Brosse large, rouleau, pistolet pneumatique, spalter

Nettoyage des outils

Diluant : white spirit, White Spirit Désaromatisé D40 (réf. 08739)

Les tissus et chiffons imbibés de produit devront être nettoyés à l'eau et séchés avant d'être jetés ou stockés. Risque d'auto-inflammation

SYSTEME D'APPLICATION RECOMMANDE

Sur bois préparé 2 couches de SATURATEUR BOIS

Pour entretien 1 couche de SATURATEUR BOIS

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classification AFNOR

Famille 1 classe 4a

Teneur en COV

527 g/litre, selon 2004/42/CE : sous-catégorie A/h, valeur limite : 750 g/l

Hygiène et Sécurité

Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur

Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

Fait le 07/04/2023. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.