




Peintures Anticorrosion, Industrie et Bâtiment
Résines de Sol
Pâtes Pigmentaires
Revêtements alimentaires et ACS



PRIMER SOBTILE

Pour supports minéraux et plastifiés

FIXATEUR EPOXY EN PHASE AQUEUSE



DEFINITION

- Primaire à base de résine époxy en phase aqueuse, tri-composant.
- Primaire d'adhérence pour supports intérieurs du bâtiment comme céramique, grés et acier émaillé, formica, mélaminé, polystyrène, pvc, polyester, abs et anciens fonds peints.
- Mise en peinture de pièces humides (salles de bains, toilettes, douches, cuisines, vestiaires) et locaux techniques (petits ateliers, cuisines de collectivités....).
- Embellissement et rénovation des carrelages muraux et des éléments de cuisines et salles de bains.

UTILISATIONS

- Primaire pour les supports du bâtiment.
- Le **PRIMER SOBTILE** ne doit pas être utilisé comme finition. **Dans tous les cas, il doit être recouvert.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (à 20°C pour le PRIMER SOBTILE réf. 28233)

Aspect du film Satiné mat
Teinte Blanc

Densité 1.22 ± 0.05
Extrait sec **En Poids** : 53.3 % ± 2.0 – **En Volume** : 43 environ %

Rendement théorique 8 à 10 m²/kg
Il peut varier en fonction de la porosité du support. Environ 1 kg pour 8 à 10m² pour application en primaire sur carrelage.
Dans le cas de chapes béton maigres, poreuses ou rugueuses, le **PRIMER SOBTILE** peut être totalement absorbé et ne pas jouer son rôle de saturateur du support.
Une deuxième couche est alors nécessaire.

Séchage à 20°C **Hors poussière** : 1h30 / **Sec au toucher** : 6h / **Apparent complet** : 24h

Temps de recouvrement De 24h minimum à 7 jours maximum, par lui-même et par les finitions suivantes : PU ROULEAU, EPOSOB 1000, SOBOX, SOBAQUA 2K, ALKYSOB, AQUASOB, EPOX 100, SOBLAQ

Conditionnement 1 kg en trois emballages séparés, reliés et pré-dosés :
Kit d' 1kg : base 0.8kg + durcisseur 0.2kg + Adjuvant SOBSYL Promoteur d'Adhérence (réf. 25862)

Stockage Maximum 12 mois en emballage d'origine non ouvert et à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C
Ne pas faire voyager à une température inférieure à 0°C. Stocker hors gel.

MISE EN ŒUVRE

Préparation de surface

- **Supports béton** : ils devront être conformes au DTU 59.3. Se référer au « Guide de préparation de surface des supports bétons »
- **Supports carrelages, faïences, quartz** :
 - Nettoyer le carrelage : Eliminer les taches de graisse et autres polluants de surface
 - Vérifier par sondage au maillet la bonne adhérence des carreaux au support. En cas de non-adhérence d'un carreau, le supprimer.
 - Reboucher les trous avec un mortier époxy.
- **Anciens fonds, revêtements époxy et polyuréthanes, parfaitement adhérents** : Nettoyage soigné, rinçage, séchage, égrenage et dépoussiérage.
- **Plastiques** : dégraissage à l'alcool isopropylique, égrenage puis dépoussiérage
- **Formica, mélaminé** : dégraissage puis rinçage.

Conditions d'application

Température support : 10°C à 30°C - **Température ambiante** : 10°C à 40°C

Hygrométrie : maximum 70 % HR

La température du subjectile doit être supérieure de 3°C à la température calculée du point de rosée pour éviter toute condensation.

Rapport de mélange en poids

- Base : 80 %
- Durcisseur réf. 28232B : 20 %
- Adjuvant SOBSYL réf. 25862 : 1.25%

Durée de vie en pot

1h

Préparation du produit

Au-delà, et même sans augmentation visible de viscosité, le durcissement risque d'être perturbé. Mélanger le contenu des emballages prédosés en versant toujours le durcisseur dans la base. Malaxer soigneusement pendant 2 à 3 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Un agitateur électrique est vivement conseillé. Ajouter l'Adjuvant SOBSYL et mélanger à nouveau.

Matériel d'application

Brosses, Rouleaux laines 4mm, pistolets airless 45/1 en horizontal seulement, pression en sortie de buse : 180 bars.

Dilution

Prêt à l'emploi, dilution à l'eau si besoin.

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après utilisation.

SYSTEME D'APPLICATION RECOMMANDE

Sur carrelage

1 couche de **PRIMER SOBTILE**, à recouvrir par une finition adaptée (voir paragraphe temps de recouvrement)

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classification AFNOR

Famille I Classe 6b2

COV (pour la référence 28233)

28 g/l. Selon 2004/42/CE : sous catégorie A/j, valeur limite de la classe : 140 g/l

Hygiène et Sécurité

Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur
Consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Fait le 04/12/2024. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.